



Analys Stenmaterial

Provnummer **54S170124** Sidan 1 av 1

Beställare Alstermo Entreprenad AB	Provtagningsdatum 2017-03-16	Analys datum 2017-03-17
Växjövägen 2	Ankomstdatum 2017-03-16	ID-nummer
360 75 Alstermo	Provtagare	Provtagningsplats
Kontaktperson Emma Johansson	Objekt	
Produkt 0/8	Entreprenör	
Leverantör Alstermo Entreprenad AB	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	9,1	13	20	30	44	62	82	92	100	100									
Deklarerad																			
Min																			
Max																			

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningsmetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
SS-EN 1097-6:2013, Korndensitet och vattenabsorption (Mg/m³)			
Korndensitet - yttorr (Mg/m³)	2,71		
Korndensitet - torr (Mg/m³)	2,71		
Korndensitet - skenbar (Mg/m³)	2,72		
Absorberat vatten (%)	0,2		
			Ort och datum Växjö, 2017-03-20
			
			Tommy Rosell, Laborant
			Digitalt utfärdad signatur