


Analys Stenmaterial

Provnummer **54S170127** Sidan 1 av 1

Beställare Alstermo Entreprenad AB	Provtagningsdatum 2017-03-16	Analys datum 2017-03-20
Växjövägen 2	Ankomstdatum 2017-03-16	ID-nummer
360 75 Alstermo	Provtagare	Provtagningsplats Upplag
Kontaktperson Emma Johansson	Objekt	
Produkt 0/32	Entreprenör	
Leverantör Alstermo Entreprenad AB	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	4,4	6	9	13	19	27	36	41	49	56	69	85	100	100					
Deklarerad																			
Min	2,0			2	6	10	18		31		50		80	100					
Max	7,0			20	26	35	46		60		78		100						

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning och siktning SS-EN 1097-9:2014, Kulkvarnsvärde (Vikt-%)	14,0	11,2-16	Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Växjö, 2017-03-21
			Tommy Rosell, Laborant Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med gällande version och metodavsteg återfinns på www.skanska.se.