


Analys Stenmaterial

Provnummer **54S170128** Sidan 1 av 1

Beställare Alstermo Entreprenad AB	Provtagningsdatum 2017-03-16	Analys datum 2017-03-20
Växjövägen 2	Ankomstdatum 2017-03-16	ID-nummer
360 75 Alstermo	Provtagare	Provtagningsplats Upplag
Kontaktperson Emma Johansson	Objekt	
Produkt 0/45	Entreprenör	
Leverantör Alstermo Entreprenad AB	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63
Analysvärde	3,0	4	6	9	12	16	22	26	31	37	45	59	80	100	
Deklarerad															
Min	2,0			2	6	10		18		31		50		80	100
Max	7,0			20	26	35		46		60		78		100	

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Växjö, 2017-03-20
			
			Tommy Rosell, Laborant Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med gällande version och metodavsteg återfinns på www.skanska.se.