


Analys Stenmaterial

Provnummer **54S170129** Sidan 1 av 1

Beställare Alstermo Entreprenad AB	Provtagningsdatum 2017-03-16	Analys datum 2017-03-20
Växjövägen 2	Ankomstdatum 2017-03-16	ID-nummer
360 75 Alstermo	Provtagare	Provtagningsplats Upplag
Kontaktperson Emma Johansson	Objekt	
Produkt 0/63	Entreprenör	
Leverantör Alstermo Entreprenad AB	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90	125	180
Analysvärde	2,9	4	6	8	11	16	20	23	27	32	42	52	66	83	96	100		
Deklarerad																		
Min							2				14		28	35	43	80	90	100
Max	7,0		14		22		40				64		90	98				

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Växjö, 2017-03-20
			<i>Tommy Rosell</i>
			Tommy Rosell, Laborant Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med gällande version och metodavsteg återfinns på www.skanska.se.