

### Analys Stenmaterial


Provnummer **54S170160**

Sidan 1 av 1

Beställare <b>Alstermo Entreprenad AB</b>	Provtagningsdatum <b>2017-04-06</b>	Analys datum <b>2017-04-06</b>
<b>Växjövägen 2</b>	Ankomstdatum <b>2017-04-06</b>	ID-nummer
<b>360 75 Alstermo</b>	Provtagare	Provtagningsplats
Kontaktperson <b>Emma Johansson</b>	Objekt	
Produkt <b>0/16</b>	Entreprenör	
Leverantör <b>Alstermo Entreprenad AB</b>	Märkning	

#### KORNSTORLEKSFÖRDELNING - SS-EN 933-1:2012

Gränsvärden enligt: TDok 2013:0529



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	12,6	16	20	25	32	41	53	60	67	78	96	100							
Deklarerad																			
Min	8,0			10	15	22	35		55		85	100							
Max	15,0			35	40	50	65		85		99								

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning och siktning			
			Ort och datum Växjö, 2017-04-06
			
			Tommy Rosell, Laborant <b>Digitalt utfärdad signatur</b>

Denna rapport måste återges i sin helhet. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med gällande version och metodavsteg återfinns på [www.skanska.se](http://www.skanska.se).