


**ANALYS Stenmaterial**

Sidan 1 av 1

Beställare <b>Alstermo Entreprenad AB</b> Emma Johansson Växjövägen 2 364 43 Alstermo	Provtagningsdatum <b>2018-04-03</b>	Analys start <b>2018-04-04</b>
	Ankomstdatum <b>2018-04-03</b>	Analys slut <b>2018-04-04</b>
Produkt <b>8-16 Makadam</b>	Referens nr	Id-nummer
Leverantör <b>Alstermo Entreprenad AB</b>	Provtagningsplats <b>Upplag</b>	
Entreprenör	Provtagare <b>EJ</b>	
Objekt <b>Stenbrohult</b>	Märkning	

**Kornstorleksfördelning SS-EN 933-1:2012**


Provresultat Kommentar	Medel- värde	Fraktion (mm)
<b>SS-EN 933-1:2012, Kornstorleksfördelning</b>		
Tvättning och siktning		
SS-EN 1097-6 Korndensitet / Vattenabsorbtion [E]		8/16
Korndensitet - vattenmättad yttorr (Mg/m³)	2,72	
Korndensitet - torr (Mg/m³)	2,72	
Korndensitet - skenbar (Mg/m³)	2,73	
Absorberat vatten (%)	0,1	
SS-EN 933-3:2012, Flisighetsindex	9	
Provmängd (g)	2729,0	

## Notering

Ort och datum

**Furuby 2018-04-04**

**Marie Jönsson, Platschef Laboratorium**

Digitalt signatur

*Denna rapport måste återges i sin helhet. Provresultatet avser endast till laboratoriet inkommet prov. Mätosäkerhetslista, metodavstegslista och metodlista har överlämnats vid kontraktsgenomgång. (E) = Enkelprov (EA) = Ej ackrediterad metod*