


ANALYS Stenmaterial

Sidan 1 av 1

Beställare Alstermo Entreprenad AB Emma Johansson Växjövägen 2 364 43 Alstermo	Provtagningsdatum 2018-03-19	Analys start 2018-03-22
	Ankomstdatum 2018-03-20	Analys slut 2018-03-27
Produkt 8-22 Makadam	Referens nr	Id-nummer
Leverantör Alstermo Entreprenad AB	Provtagningsplats Upplag	
Entreprenör	Provtagare EJ	
Objekt Stenbrohult	Märkning	

Kornstorleksfördelning SS-EN 933-1:2012


Provresultat Kommentar	Medel- värde	Fraktion (mm)
SS-EN 933-1:2012, Kornstorleksfördelning		
Tvättning och siktning		
SS-EN 1097-6 Korndensitet / Vattenabsorbtion [E]		8/22
Korndensitet - vattenmättad yttorr (Mg/m³)	2,72	
Korndensitet - torr (Mg/m³)	2,72	
Korndensitet - skenbar (Mg/m³)	2,73	
Absorberat vatten (%)	0,1	
SS-EN 933-3:2012, Flisighetsindex	13	
Provmängd (g)	11839,2	

Notering

Ort och datum

Furuby 2018-03-27

Marie Jönsson, Platschef Laboratorium

Digitalt signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet. Provresultatet avser endast till laboratoriet inkommet prov. Mätosäkerhetslista, metodavstegslista och metodlista har överlämnats vid kontraktsgenomgång. (E) = Enkelprov (EA) = Ej ackrediterad metod